

°Descripción

Película de PVC fundido de altas prestaciones, para la decoración de alto valor de superficies de cristal, con muy buena resistencia a la intemperie y a la radiación ultravioleta.

El brillo reducido de la superficie y la estructura gruesa de la misma evitan reflejos no deseados.

Material de recubrimiento

Película especial de poliéster de 0,100 mm

Adhesivo de pegado

Poliacrilato solvente, permanente

Campo de aplicación

Desarrollada para superficies de cristal en las cuales debe conseguirse un efecto de escarcha o de hielo, en particular para la decoración de alto valor de escaparates, superficies de espejos y puertas de cristal.

Apropiada para el procesamiento en trazadoras de corte.

Se recomienda el pegado en húmedo.

Datos técnicos

Grosor* (sin papel protector y adhesivo)	0,080 mm
Estabilidad dimensional (FINAT TM 14)	Pegado en cristal, contracción máx. 0,1 mm
Resistencia a la temperatura	Pegada en cristal, de -40° C a +90° C sin variaciones
Resistencia a los detergentes	Pegada en cristal, sin variaciones después de 8h en solución de detergente (0,5% de un detergente doméstico), a temperatura ambiente y a 65° C
Comportamiento en fuego (DIN EN 13501-1)	Resistente al fuego (clasificación B – s1,d0) en cristal con una densidad bruta $\geq 2250 \text{ kg/m}^3$ (aplicación en interiores)
Poder adhesivo* (FINAT TM 1, después de 24h)	16 N/25 mm cristal 16 N/25 mm cristal orgánico
Resistencia al arrancado (DIN EN ISO 527)	Longitudinal: min. 9 MPa Transversal: min. 9 MPa
Alargamiento de rotura (DIN EN ISO 527)	Longitudinal: min. 40% Transversal: min. 40%
Conservabilidad**	2 años
Temperatura de pegado	> +8° C
Durabilidad en el caso de utilización correcta exposición a la intemperie en posición vertical (clima centroeuropeo estándar)	7 años

* promedio ** en el embalaje original, a 20° C y 50% de humedad relativa del aire

Atención:

El fondo de cristal a recubrir debe estar exento de polvo, grasa y de suciedad de cualquier tipo que pueda afectar al poder adhesivo del material. Asimismo, se observarán las instrucciones de aplicación editadas por ORAFOL. La trazabilidad de nuestra mercancía según ISO 9001 está garantizada mediante el número indicado en cada bobina.

AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORACAL® están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y garantizan tener calidad comercial y estar libres de defectos de fabricación. La información publicada con relación a los productos ORACAL® se basa en la investigación que la Empresa cree que es fiable aunque no constituya una garantía. Dada la variedad de usos de los productos ORACAL® y del desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y rendimiento del producto para cada uso, y asumir todos los riesgos relacionados con su uso.

Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. ORACAL® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.